

DYNAFAST 2/C

(Cód. 26710)

Imprimación epoxi altos sólidos, de dos componentes y rápido secado, pigmentada, con fosfato de zinc como pigmento inhibidor de la corrosión.



Recomendada como imprimación en sistemas epoxi y poliuretano. Por su resistencia química y su adherencia es la base idónea de cualquier sistema anticorrosivo sobre acero.

- ✓ Excelente resistencia a la corrosión en atmósferas agresivas.
- ✓ Elevada dureza.
- ✓ Gran poder de cobertura.
- ✓ Protege al metal frente a la oxidación.
- ✓ Cura a bajas temperaturas.
- ✓ Excelente como imprimación en sistemas epoxi-poliuretano.

Con un único producto, varios sistemas anticorrosivos

VENTAJAS

SIMPLICIDAD

SÓLO 1 PRODUCTO

AHORRO TIEMPO

RÁPIDO SECADO

VARIOS SISTEMAS ANTICORROSIVOS

C3, C4 y C5

Certificaciones

Un producto: Dynafast					
CAPA 1					
CERTIFICADOS	Durabilidad	Producto	Micras	Rendimiento	Total micras
C3 ALTA	15-25 años	Imprimación Dynafast 2/C	130	6,1 m ² /L	130
C4 ALTA	15-25 años	Imprimación Dynafast 2/C	200	4,0 m ² /L	200
C5 ALTA	15-25 años	Imprimación Dynafast 2/C	240	3,3 m ² /L	240

Dos productos: Dynafast + Poliuretano							
		CAPA 1			CAPA 2		
CERTIFICADOS	Durabilidad	Producto	Micras	Rendimiento	Producto	Micras	Total micras
C3 ALTA	15-25 años	Imprimación Dynafast 2/C	100	8,0 m ² /L	Esmalte Poxemyc UV 2/C (Cód. 088-) ó Esmalte Junoretano 2/C (Cód. 8888-)	60	160
C4 ALTA	15-25 años	Imprimación Dynafast 2/C	150	5,3 m ² /L	Esmalte Poxemyc UV 2/C (Cód. 088-) ó Esmalte Junoretano 2/C (Cód. 8888-)	60	210
C5 ALTA	15-25 años	Imprimación Dynafast 2/C	190	4,2 m ² /L	Esmalte Poxemyc UV 2/C (Cód. 088-) ó Esmalte Junoretano 2/C (Cód. 8888-)	60	250



DYNAST 2/C

USO	Interior/Exterior
Acabado	Semimate
Dilución	D-90
Colores	Gris
Rendimiento	Depende del sistema Consultar tabla anterior
Secado al tacto a 20°C	2h 30 mins (Para más información sobre tiempos de secado, consultar FT)
Vida de mezcla	60 minutos
Aplicación	Brocha o pistola
Sólidos	80 ± 2 % Teórico
Formato	4 y 15 Litros

JUNO[®]

INDUSTRIAL

Barrio Urioste, 64
48530 Ortuella (Bizkaia) SPAIN
Tel. (+34) 946353018
www.juno.es

